



Таким чином, сформульовані технічні вимоги та пропозиції умови роботи фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма бурової лебідки, що дозволяє перейти до параметричного синтезу їх пар тертя.

Літературний рекреєз

1. Журавлев Д.Ю. Неравновесная трибология при фрикционном взаимодействии пар трения тормозных устройств (часть вторая) / Д.Ю. Журавлев. Проблеми тертя та зношування, 2016. Кий, № 1(70), 2016р. С. 33-46.
2. Ленточно-колодочные тормозные устройства / Н.А. Волыченко, Д.А. Волыченко, Д.Ю. Журавлев [и др.] Кубанський державний технологічний університет. - Краснодар - Івано-Франківськ: Ізд-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. - 441 с.
3. Проектный и проверочный расчет фрикционных условий ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок / А. Х. Джанахмедов, Д. А. Волыченко, Д. Ю. Журавлев [и др.] - Стандарт. - Баку: "Апостроф", 2016. - 312 с.

УДК 620.22 – 621.921.34

ФАЗОВИЙ ТА ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ V_3C – (Ti – Ni – Mo) НА МЕЖІ РОЗДІЛУ «КАРБІДНА ГРАНУЛА-ЗВ'ЯЗКА»

Н.В. Олексієнко, Т.І. Бутенко, С.О. Колінсько

Черкаський державний технологічний університет
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460
e-mail: nataalex30@gmail.com, but82006@rambler.ru

Технічний прогрес вимагає виготовлення робочих інструментів, що поєднують в собі ширій ряд унікальних властивостей, які є характерними для різних природних матеріалів. Одним із напрямків вирішення даної задачі є створення композиційних матеріалів. Зокрема, для зміщення бурового інструменту використовують композиційний матеріал V_3C – (Ti-Ni-Mo). Гранули карбіду бора мають високу твердість, зносостійкість та жаростійкість, а металева зв'язка забезпечує в'язкість композиту.

Композиційний кераміко-металевий матеріал на основі карбіду бора формується в присутності рідкої фази, тому, якість композиту зумовлюється змочуванням та контактою з пластмасою на межі розділу V_3C – металева зв'язка. Рідкофазне скавлення є починенням



технологічним прийомом, при якому легконлавкий компонент, що входить до складу шихти, плавиться, а не сприяє уплинистю композиту та забезпечує високі фізико-механічні властивості виробу.

Проте, відсутність розчинності, або мала розчинність компонентів тину тугоплавке з'єднання - зв'язка зменшує цільність композиту, а отже, погіршує його механічні властивості. Залинкова пористість, навіть для композицій з високим вмістом легконлавкої складової (до 60 об. %), становить, для різної зернистості тугоплавкої складової, від 10% до 30% [1]. У таких випадках доцільно використовувати гаряче ізостатичне пресування (ГІІ), при якому процес перегрупування частинок активізується, а пористість композиту зменшується.

Якість фізико-механічних властивостей зносостійкого матеріалу значною мірою визначається структурою композита, зокрема, структурою переходного шару кераміка-метал [2]. Тому, практичне значення мають дослідження структури, фазового та елементного складу композиту.

У даний роботі представлені результати дослідження фазового та елементного складу композиційного матеріалу B_4C – (Ti-Ni-Mo), отриманого методом гарячого ізостатичного пресування. Дослідження проводились методами рентгеноструктурного аналізу (ДРОН-3М), растрової електронної мікроскопії (РЕМ-100У, Stereoskan-200), лазерної мас-спектрометрії (ЕМАЛ-2) [3].

На рис. 1 наведено фотографію отриману на мікроскопі Stereoskan-200.



Рис. 1. Мікроструктура композиційного матеріалу B_4C – (Ti – Ni – Mo)

Як видно з фотографії гранула карбіду бора добре змочена матеріалом зв'язки, а навколо неї утворилася переходна зона, що може



свідчити про дифузію взаємодію між карбідом бора та матеріалом зв'язки (Ti-Ni-Mo).

Рентгеноспектральний мікроаналіз елементного складу проводився в точках, відмічених на рис. 1. Результати аналізу приведено в табл. 1.

У результаті проведення рентгеноструктурного аналізу виявлено утворення карбіду титану TiC та твердого розчину молібдену в карбіді титану (Ti, Mo)C. Утворення нових фаз можна пояснити присутністю вільного вуглецю в карбіді бора [4], оскільки бориліні фаз виявлено не було.

Зміна елементного складу композиту по мірі наближення до гранули В₄C (табл. 1), та утворення карбіду титану, може бути експериментальним свідченням дифузійної взаємодії між карбідом бора та матеріалом зв'язки.

Таблиця 1 Результати мікрорентгеноспектрального аналізу (точки аналізу на рис. 1)

| Точки аналізу | Концентрація, атом.% | | |
|---------------|----------------------|-------|--------|
| | Ti | Ni | Mo |
| 1 | 90,289 | 0,595 | 0,115 |
| 2 | 98,988 | 0,512 | 0,107 |
| 3 | 86,800 | 0,344 | 12,846 |
| 4 | 87,012 | 0,296 | 13,027 |

Результати локального елементного дослідження, які представлені в таблиці 2, вказують на широкі можливості використання лазерної мас-спектрометрії (ЛСМА) для вивчення тугоплавких композиційних матеріалів, оскільки ЛСМА дозволяє проводити не тільки локальний ($d = 50$ мкм), а і пошаровий ($\Delta h = 0,4$ мм) аналіз поверхні композиту.

Таблиця 2 Результати мас-спектрометричного аналізу

| Матеріал | Елементи (%) в масі) | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ¹¹ B | ¹² C | ²³ Na | ⁵⁹ Ni | ⁹³ Zr | ⁹⁵ Mo |
| В ₄ C-(Ti-Ni-Mo) | 0,163 | 0,092 | 64,230 | 20,400 | 1,126 | 1,510 |

Таким чином, результати проведених комплексних досліджень переходної зони “карбіда гранула – зв'язка” у наплавочному композитному матеріалі В₄C – (Ti-Ni-Mo), отриманого методом гарячого ізостатичного пресування, свідчать про достатньо високу якість синтезованого матеріалу.

Літературні джерела
1. Цайлич Ю.В., Лавриненко Н.А., Евлюхімов А.А. Исследование а процесса уплотнения при жидкокристаллическом спекании а



- алмазо-металлических системах // Порошковая металлургия. - 1974. - №2. - с.34-39.
2. Структура и свойства внутренних поверхностей раздела в металлах / Бокштейн Б.С., Конецкий Ч.В., Швинглерман И.С. и др.. - М: Наука, 1988.
3. Бутенко Т.Л., Дубровська Г.М., Олексієнко Н.В. Вивчення структуроутворення в наплавному сплаві В₄C-(Ni-Ti-Mo) методами мікрозондового та мас-спектрометричного аналізу // Вісник ЧДТУ. - 2002. - №4. - С. 57-62.
4. Пол.решение на изобретение № 4309867/23-92 Иносостойкий композиционный материал / Белоусов В.Я., Сорокин Н.М., Лунак Л.Д., Нилищенко А.В., Луконь Ю.Д.
5. Макаренко Г.Н., Косолапова Т.Я., Марек Э.В. Иносостойкие высокотемпературные материалы на основе карбидов бора // Тугоплавкие бориды и силициды. - Киев: Наукова думка, 1977. - С.92-97.

УДК 621.96

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ТОЧКИ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ РІЗЬОВОГО РІЗЦЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОНІЧНОЇ ГВИНТОВОЇ НАРІЗІ

O.P.Onnisko

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
газу, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, e-mail:
Ondruko.Oleg@gmail.com

Вступ. Конічні гвинтові нарізі набули широкого застосування у побуті та техніці. Їх масове застосування має місце у трубах з'єднаннях нафтогазопровідного комплексу. Від якості цих з'єднань значною мірою залежать продуктивність процесу звичування, герметичність колони і її механічна міцність. На сучасному етапі розвитку виробництва труб нафтогазового сортаменту формування їхніх різьових кінців займає важому частку процесу виготовлення. У більшості трубних коміпаній цей процес представлений технологією точіння нарізей. Теоретичним підґрунтам забезпечення точності виконання конічної гвинтової нарізі може слугувати аналітичний опис взаємного руху інструмента і деталі. Складовою частиною цього опису очевидно мав би бути аналітичний опис тракторії і швидкості руху вершини різця відносно поверхні тіла заготовки.

Огляд публікацій. Теоретичні дослідження гвинтових лій і гвинтових поверхонь були предметом розгляду ряду публікацій, які стосувалися як чисто геометричних питань так і досліджень