

## C7 МОДИФІКАЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ ТОНКИХ АМОРФНИХ ПЛІВОК СИСТЕМИ AS-SE I GE-SB ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЮВАННЯ

**В.С. Ковтуненко, Г.М. Дубровська, С.О. Колінко<sup>1</sup>, В.П. Іваницький<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Черкаський інженерно-технологічний інститут, Бульвар Шевченка, 460, 257006, Черкаси

<sup>2</sup>Ужгородський державний університет, вул. Горького, 46, 294000, Ужгород

Під час аналізу мікроструктури аморфних плівок  $As_xSe_{100-x}$  і  $Ge_xSb_{100-x}$  було виявлено зміну ступеня мікронеоднорідності окремих плівок безпосередньо в процесі електронномікроскопічних досліджень.

Тонкі плівки отримували методом дискретного термічного напилення на вакуумних постах ВУП-4 і ВУП-5. В якості вихідних матеріалів використовували прокалібрований по розмірах порошок стекол системи As-Se відповідних складів або суміш порошків германію і сурми, змішаних у необхідних пропорціях, для системи Ge-Sb. Розмір частинок порошків складав 200-300 мкм. Температура випаровувача  $T_b$  дорівнювала 770 і 870 К при напиленні плівок системи As-Se і 1470 К - при отриманні плівок системи Ge-Sb. Тиск залишкової атмосфери підковпачного об'єму в процесі напилення підтримувався на рівні  $6 \cdot 10^{-3}$  Па. Плівки конденсувались на сколи по площині (001) монокристалів  $NaCl$  і  $KCl$ . Товщина конденсатів складала 50-100 нм. Дослідження мікроструктури отриманих зразків проводили на електронних мікроскопах EM-200 і EMB-100Б при прискорюючій напрузі 75кВ. В якості критерію ступеня мікронеоднорідності плівок використовувалась величина контрасту K на мікрознімках між локальними ділянками з максимальною і мінімальною густиною зразків.

Дослідження показали, що конденсати  $As_xSe_{100-x}$  в області  $x \leq 10$  ат.% мають низку ступінь мікронеоднорідності ( $K=0 \div 0.1$ ), яка слабо залежить від зміни технологічних умов напилення. Проте, зразки, напилені при більш низькій температурі випаровувача ( $T_b=770K$ ) проявили чутливість до дії електронного променя. При опроміненні таких конденсатів, їх ступінь мікронеоднорідності суттєво збільшувалась від  $K=0.05$  до  $K=0.5$ . При цьому основні зміни відбувались на протязі перших 3-4 хвилин з початку опромінення. Чутливість мікроструктури до опромінення електронним пучком мікроскопа була виявлена також в плівках  $As_{50}Se_{50}$ , напищених при  $T_b=770K$ . Цікаво, що в цьому випадку ступінь мікронеоднорідності конденсатів уже зменшується від  $K=0.6$  до  $K=0.2$ . Розміри мікронеоднорідностей в зразках  $As_xSe_{100-x}$  лежать в межах 10-30 нм. В системі Ge-Sb чутливість до електронного опромінення характерна лише для плівок  $Ge_{60}Sb_{40}$ . Ступінь мікронеоднорідності при цьому зростає від  $K=0.05$  до  $K=0.3 \div 0.4$ . Розміри неоднорідностей складають 8-10 нм.

Зміна мікроструктури конденсатів під дією електронного опромінення в даних дослідженнях - це не результат кристалізації плівок. Плівки залишаються аморфними, про що свідчать дифузні гало на відповідних електронограмах. Питання механізму виявленіх структурних перетворень залишається відкритим.